



# FGP-2025

## 规格 用于催化剂

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| 外观               | 浅灰黄色粉末                |
| 粒度 D (v, 0.5) μm | 16 ~ 30               |
| 钛含量 (质量分数)%      | 1.5 ~ 3.0             |
| 酯含量 (质量分数)%      | 8.0 ~ 15.0            |
| 活性 (g聚丙烯/ g催化剂)  | ≥ 5.2×10 <sup>4</sup> |

## 规格 用于聚合物

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| 等规指数 (质量分数)%             | ≥ 97.0 |
| 堆积密度(g/cm <sup>3</sup> ) | ≥ 0.45 |

## 使用说明

|    |                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 性能 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 催化剂粒径分布窄,粒径大小可控、可调;</li> <li>• 聚合活性高;</li> <li>• 催化剂立构定向性高,聚合物等规指数可调节;</li> <li>• 共聚性能优良,可生产高橡胶含量的抗冲共聚物;</li> <li>• 催化剂氢调敏感性好;</li> <li>• 聚合物粒子形态好,细粉少。</li> </ul> |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                            |
|----|------------------------------------------------------------|
| 用途 | 该产品适用于Novolen、Innovene及SPG工艺,可用于生产均聚物、抗冲共聚物、二元及三元无规共聚物等产品。 |
|----|------------------------------------------------------------|

|    |                                              |
|----|----------------------------------------------|
| 包装 | 本产品采用镀锌钢桶包装。 桶体高度:880毫米,外径:φ 565毫米,净重:≤80公斤。 |
|----|----------------------------------------------|